



## Cinc claro 400 ml (Z350)

Ambro-Sol le ofrece una gama de productos específicos para la galvanización. Producto ideal para retoque, acabado y reparación de superficies de metales ligeros y piezas galvanizadas. Color gris claro.

**CINC CLARO** – Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi brillante.



### Especificaciones técnicas :

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de barras            | EAN: 8034108890340                                                                                  |
| Cantidad:                   | 400 ml                                                                                              |
| Master pack                 | 12 Pz.                                                                                              |
| Aspecto                     | Botella que contiene líquido bajo presión                                                           |
| Estado físico               | Líquido pigmentado en aerosol                                                                       |
| Punto de inflamabilidad     | Inf. 0° C                                                                                           |
| Presión                     | a 20°C 5,5 bar                                                                                      |
| Densidad relativa           | a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml                                                                             |
| Propelente                  | GPL                                                                                                 |
| Naturaleza Química          | Resina sintética con pigmento inhibidor de corrosión a base de Polvo de cinc                        |
| Color                       | Aluminio / gris claro                                                                               |
| Pureza Polvo Zn             | > 98%                                                                                               |
| Fragancia                   | Característico de disolvente                                                                        |
| % de metal en película seca | 64%                                                                                                 |
| % de zinc en película seca  | 12%                                                                                                 |
| Resistencia temperatura     | 300 °C (picchi 400° C)                                                                              |
| Devuelta por botella        | 2 / 3 mq2                                                                                           |
| Secado t= 20°               | Fuera polvo: 10'<br>fuera Huella: 20'<br>en profundidad: 6 horas<br>sobre pintable después 12 horas |

**MODO DE EMPLEO:** Limpiar el soporte a tratar para eliminar incrustaciones y huellas de óxido con disolvente sintético. Si es necesario lijar con papel abrasivo. Agitar bien el bote antes de su uso hasta sentir moverse libremente las canicas dentro del bote. Rociar un par de veces al vacío y aplicar seguidamente sobre la superficie a tratar. Aplicar dos manos ligeras a una distancia del soporte de unos 20-30cm. Después del empleo rociar por 2/3 segundos el bote invertido para evitar la obstrucción de la cánula.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN:

superficies de metal como hierro, aluminio, acero.

Protección de estructuras metálicas ferrosas, cañerías, goteras, cercas, utensilios de trabajo etcétera

#### MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

**ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**