

MAXIKÖNG 8100

Uso

MAXIKÖNG es una masilla de poliéster 2K indicada para aplicaciones en madera. Reconstituye y restaura todo tipo de piezas de madera que hayan resultado dañadas. Puede ser utilizada tanto en interiores como exteriores en puertas, marcos de ventanas, escaleras, paquet, etc. ...

MAXIKÖNG posee una elevada tixotropía lo que le permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue. Es fácil de aplicar y de lijar y no se agrieta ni contrae al secar. Puede ser repintado con cualquier esmalte.

MAXIKÖNG está disponible en los siguientes colores: Blanco, Roble y Pino.

Características

- Naturaleza: Poliéster insaturado.
- Peso específico: 1,6 Kg/l a 20°C
- COV: 17,0 g/l (*mezcla de aplicación*)
- Producto auxiliar PBO

Aplicación

Limpiar y secar bien la superficie antes de aplicar el producto. Mezclar con el catalizador de forma homogénea y aplicar a continuación. Rellenar las grietas con MAXIKÖNG con la ayuda de una espátula. Una vez seco, el producto puede ser lijado con los abrasivos P120-P220. El producto es repintable.

	Temp °C	Colores
Catalizador		2 PBO
Tiempo de manipulación	10	8
	20	7
	30	6
Tiempo de secado	10	25-30
	20	20-25
	30	15-20

Observaciones

Para evitar que la parte reparada tenga un color distinto al resto de la superficie, se recomienda aplicar sellador en toda la superficie, de este modo se igualará la absorbencia de la masilla y de la madera.

Una cantidad adicional de catalizador acelera el tiempo de curado, pero puede producir un cierto amarilleamiento y reducir el poder de encolado.

La temperatura ambiente afecta al tiempo de curado. A temperaturas inferiores a +5°C es necesario calentar la mezcla para que empiece el proceso de secado.

Limpieza del equipo

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento total del producto.

Seguridad

Consultar la etiqueta del producto.

Para mayor información consultar la ficha de seguridad.

Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo, así como las de eliminación de residuos.

Almacenaje

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa de la luz solar.

Conservar entre +5°C y +30°C

Garantía

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Embalaje

8 x 1 kg + 35 gr endurecedor

12 x 500 gr + 15 gr endurecedor + espátulas

6 x 250 gr + 8gr endurecedor + espátulas

**Para información adicional y Fichas de Seguridad puede acceder a
www.konigiberica.com**

Los datos contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información de nuestros productos y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y da la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente.



Heinrich König Ibérica, S.L.
Avda. Europa, 13 – E08400 Granollers
Tel.: 938 791 110
comercial@konigiberica.com

Versión: 131125